

Bleue de Savoie



Principales utilisations :
escalier, cuisine, salle de bain,
habillage de cheminée,
dallage

Aspect de la roche :
Calcaire cristallin très
compact gris blair bleuté.
Aspect homogène avec un
léger veinage blanc.

Finition : polie, adoucie,
acidée, vieilli.

**Position géologique et lieu
d'extraction :** ère
secondaire, Jurassique (200
millions d'années).
Cette pierre est extraite sur la
commune de Villette (Savoie).

Caractéristiques physiques :

- Masse volumique apparente : 2 730 kg/m³
- Porosité : 0,4 %
- Résistance à la compression : 106 Mpa
- Résistance à la flexion : 16,5 Mpa
- Vitesse du son : 5 658 m/s