

Pierre de Chandore pommelé



Principales utilisations : dallage, escalier massif, revêtement d'escalier, vasque de salle de bain, plan de travail de cuisine...

Aspect de la roche : calcaire marbrier à pâte fine de coloris moyen beige jaune avec des taches plus foncées.

Finitions : polie, adoucie, bouchardée

Position géologique et lieu d'extraction : ère secondaire, Crétacé (120 millions d'années). Cette pierre est extraite sur la commune de Champdor, dans l'Ain (01).

Caractéristiques physiques :

- Masse volumique apparente : 2 700 kg/m³
- Porosité : 0,5 %
- Résistance à la compression : 185 à 210 Mpa
- Résistance à la flexion : 14 Mpa
- Vitesse du son : 5990 m/s